


Mola de compressão de arame laminado

MATERIAL MP: DIN 17223 C B Esp. 1.0 X Larg. 2.75mm
ENROLAMENTO Esquerdo
ESPIRAS if = 8 ig = 10
TRATAMENTO Térmico: Rev. 220°C x 20 min. Superficial oleado



Ferramentas e processos usados

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Código: 02190/0

Desenho
Wladimir

Aprov.

Data: 01/06/15